

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC14reg35/50 (BB)c AQ


Designação comercial:

AC14reg35/50 (BB)c AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000						
14,000	90	90	100	*		
12,500						
10,000	79	67	77	*		
8,000						
6,300						
4,000	50	40	52	*		
2,000	39	25	40	*		
1,000						
0,500	17	11	19	*		
0,250						
0,125	8	6	10	*		
0,063	5,1	5,0	8,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B2	Brita Calcário Nº2 AQ (12/20 mm)
B1	Brita Calcário Nº1 AQ (4/12 mm)
B0,5	Brita Calcário Nº0,5 AQ (2/5 mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,8
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax5
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,4}

Curva Granulométrica Tipo



Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 114	Revisão: 03	Data: 26/02/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------