

## Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC14surf35/50(BB)g AQ


Designação comercial:

AC14surf35/50(BB)g AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000						
14,000	95	90	100	*		
12,500						
10,000	76	67	77	*		
8,000						
6,300						
4,000	47	40	52	*		
2,000	29	25	40	*		
1,000						
0,500	15	11	19	*		
0,250						
0,125	9	6	11	*		
0,063	6,8	5,0	8,0	*		

Características	NP EN 13108-1
<b>Materiais Constituintes</b>	
Ligante	35/50
<b>Agregados</b>	
B1	Brita Granito nº1 CV (4/16,0mm)
B0,5	Brita Granito nº0,5 CV (2/6,3mm)
Pó	Pó Basalto RM (0/4mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Filer comercial	Carbonato Calcio
<b>Requisitos Gerais</b>	
Percentagem de Ligante (%)	5,0
Dmax (mm)	14
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax5
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
<b>Requisitos Empíricos</b>	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B <sub>min4,6</sub>

Curva Granulométrica Tipo



### Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

\* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 185	Revisão: 02	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------