

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Castelo Branco

Produto:


AC16bin15/25(MBAM) CB

Designação comercial:
AC16bin15/25(MBAM) CB

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000	100	100	100	*		
16,000	100	90	100	*		
14,000						
12,500						
10,000	74	63	83	*		
8,000						
6,300						
4,000	46	39	57	*		
2,000	36	27	41	*		
1,000						
0,500	20	11	23	*		
0,250						
0,125	9	7	12	*		
0,063	5,4	5,0	9,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	15/25
Agregados	
B1	Brita Granito Nº1 CB (6,3/14,0 mm)
B0,5	Brita Granito Nº0,5 CB (2,0/6,3 mm)
Pó	Pó Granito CB (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	5,2
Dmax (mm)	16
Porosidade (%)	V _{min3} V _{max5}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min4,8}

Curva Granulométrica Tipo



DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 216	Revisão: 01	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------