

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Fátima

Produto:

AC4regPMB45/80(AB) FA


Designação comercial:

AC4regPMB45/80(AB) FA

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500						
20,000						
16,000						
14,000						
12,500						
10,000						
8,000						
6,300	100	100	100	*		
4,000	98	90	100	*		
2,000	79	70	85	*		
1,000						
0,500	37	30	45	*		
0,250						
0,125	13	9	16			
0,063	7,8	6,0	10,0	*		

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes:	
Ligante	PMB45/80
Aditivo	
Agregados	
B2	
B1	
B0,5	
Pó	Pó Calcário FA (0/4mm)
Pó	
Filer comercial	
Requisitos Gerais:	
Percentagem de Ligante (%)	5,7
Dmax (mm)	4
Porosidade (%)	V_{min3} V_{max6}
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos:	
Conteúdo em Ligante Corrigido	$B_{min5,6}$

Curva Granulométrica Tipo



Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

* - Não há ainda validação de composição

Doc.L 196	Revisão: 00	Data: 07/12/2018	Elaborou: <i>Paujogo</i>	Aprovou: <i>[Signature]</i>
-----------	----------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------