

Ficha técnica

Identificação técnica

Tinta aquosa para piscinas, baseada em emulsões acrílicas.

Propriedades

- **Facilidade de aplicação**
- **Excelente aderência**
- **Boa resistência à intempérie**
- **Boa resistência mecânica**
- **Boa aplicação em locais húmidos e agressivos**
- **Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos**

Campo de utilização

Desenvolvida, especialmente, para a aplicação em piscinas.

Caraterísticas físicas

Cor	Branco e cores ^(a)
Acabamento (NP EN ISO 2813:2016)	Semi-brilhante
Tempos de secagem ^(b)	
Superficial	1 hora
Entre demãos	4 a 16 horas

^(a) Consultar o nosso catálogo de cores

^(b) Verificar condições de aplicação.

Caraterísticas de aplicação

Preparação de superfície recomendada

Os resultados finais da pintura de uma piscina dependem, em grande parte, da preparação de superfície, assim como da construção e localização da mesma. A piscina a pintar deverá estar bem impermeabilizada exteriormente, isto é, deve existir um revestimento entre as paredes da piscina e a terra em volta. Se tal não se verificar a humidade exterior, proveniente da chuva e da rega, por exemplo, penetra através do cimento descobrado e ao chegar à película da tinta pode provocar o aparecimento de empoamento. Esta anomalia pode ser visível apenas quando se esvaziar a piscina, já que com esta cheia, a pressão da própria água mantém o sistema em equilíbrio e pode impedir o aparecimento do defeito.

Se tal acontecer, é aconselhável a remoção total dos revestimentos anteriores, mediante a utilização de jato de água com altas pressões. Se existirem rachas, estas devem colmatar-se utilizando o produto **PROBETÃO, Refª 02 AD100**.

NOTA: Para mais informações dos produtos identificados, deve consultar as fichas técnicas dos mesmos.

Processos de aplicação

Trincha, rolo ou pistola "Airless".

É aconselhável a verificação frequente das fichas técnicas dos produtos. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes das respetivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Ecopaint, antes e depois da entrega dos produtos são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as técnicas de aplicação atuais, não podendo em caso algum responsabiliza-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico. A única obrigação que compete creditação já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Ficha técnica

Rendimento teórico para a espessura recomendada

11 a 13 m²/litro por demão, dependendo da superfície e condições de aplicação.

Esquema de pintura recomendado

Aplicação de duas a três demãos. Diluir cerca de 15% com água a primeira demão e entre 5 e 10% nas restantes. Este esquema pode depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação.

NOTA: Aguardar um período de secagem de 8 dias, no mínimo, após a aplicação da última demão, antes de se efetuar o enchimento.

Diluyente de limpeza

Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água.

Condições de aplicação

Temperatura atmosférica	superior a 5°C e inferior a 35 °C
Humidade relativa	inferior a 90%
Temperatura do suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

NOTA: Não é aconselhável realizar aplicações em superfícies demasiado quentes ou em horas de elevada exposição solar.

Estabilidade em armazém

2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor.

Formas de fornecimento

O **AQUAPOOL** é fornecido em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.

Higiene e segurança

Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.

Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido.

Manter fora do alcance das crianças.

Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder a sua eliminação no ambiente.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de dados e segurança do produto.

É aconselhável a verificação frequente das fichas técnicas dos produtos. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes das respetivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Ecopaint, antes e depois da entrega dos produtos são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as técnicas de aplicação atuais, não podendo em caso algum responsabiliza-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico. A única obrigação que compete creditação já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.