

Ficha técnica

Identificação técnica

Membrana aquosa flexível e impermeabilizante, baseada em emulsões acrílicas.

Propriedades

- Excelente opacidade
- Elevada elasticidade, mesmo a temperaturas ligeiramente negativas
- Excelente barreira impermeabilizante
- Boa resistência à tração
- Excelente aderência ao substrato
- Ótima resistência ao envelhecimento
- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Boa resistência à lavagem
- Boa resistência à esfrega
- Boa resistência química e mecânica
- Película resistente ao desenvolvimento de algas e fungos

A DIMULESTANQUE foi testada no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Boletim n.º B 12 NQ 98.

Campo de utilização

Destina-se a pinturas interiores e exteriores, em construção civil.

Este produto é recomendado aplicar-se em: calçadas, terraços, tanques, floreiras, empenas de prédios, fundações de edifícios e tanques de água não potável.

Caraterísticas físicas

Cor	Branco e cores ^(a)
Acabamento (NP EN ISO 2813:2016)	Brilhante
Tempos de secagem ^(b)	
Superficial	2 a 3 horas
Entre demãos	4 a 16 horas
Final	36 a 72 horas
Compostos orgânicos voláteis (COV's)	5,6 g/L

^(a) Consultar o nosso catálogo de cores

^(b) Verificar condições de aplicação.

Caraterísticas de aplicação

Preparação de superfície recomendada

Nota importante: O Dimulestanque deve ser aplicado com tempo seco, não se prevendo chuva nas 36 horas seguintes.

A superfície a aplicar deverá estar limpa, isenta de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Superfícies novas: Sob superfícies pulverulentas e friáveis, após escovagem, aplicar uma demão de **ISOCRYLCOR, Refª 02IS200** ou **PROFISOL Refª 03IS100**. Sobre superfícies alcalinas, aplicar uma demão **ECOLITE HP Refª 02IS700**. Sobre gesso cartonado e estuque, aplicar uma demão de **PRIMADUR Refª 03PR300**.

É aconselhável a verificação frequente das fichas técnicas dos produtos. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes das respetivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Ecopaint, antes e depois da entrega dos produtos são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as técnicas de aplicação atuais, não podendo em caso algum responsabiliza-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico. A única obrigação que compete creditação já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Ficha técnica

Superfícies anteriormente pintadas: Remover a tinta velha não aderente, e refazer superfícies danificadas com **PROBETÃO Refª 02AD100** e proceder com para superfícies novas. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de **DIMULSOL Refª 02IS300**.

Superfícies com algas e fungos: tratar com **PAPAFUNGOS S Refª 02DV500** seguido da aplicação de uma demão de **PAPAFUNGOS I Refª02IS100** ou uma demão de **ISOCRYLCOR, Refª 02IS200** ou uma demão de **PROFISOL Refª 03IS100**, dependendo do grau de contaminação.

Superfícies com manchas: Limpeza da superfície seguida de uma demão de **PAPAFUNGOS Refª02IS100**.

NOTA: Para mais informações dos produtos identificados, deve consultar as fichas técnicas dos mesmos.

Processos de aplicação

Trincha ou rolo.

Rendimento teórico para a espessura recomendada

Superfícies verticais: 3 m²/l/demão

Superfícies horizontais:

Terraços não transitáveis - 1 a 1,5 litros/m²

Terraços transitáveis (tráfego humano) -1,75 a 2litros/m² (consumo previsto de cimento/m² será entre 40 a 50g).

Esquema de pintura recomendado

Superfícies verticais: Aplicação de duas ou três demãos cruzadas, sem diluição.

Superfícies horizontais: Na impermeabilização de terraços é necessário efetuar a aplicação de duas demãos do primário de aderência realizado com o produto **Probetão**. Após um período de cura nunca inferior a 3 dias, aplicar as demãos necessárias de **Dimulestanque**, para o caso de terraços transitáveis dever-se-á adicionar 20% de cimento Portland normal à demão final (terceira), ou seja 1,5Kg de cimento para meio balde de 15 litros de **Dimulestanque**. Esta mistura deve ser feita deitando lentamente o cimento sobre o **Dimulestanque**, sob agitação. Quando a homogeneização estiver completa, aplicar com rolo sobre a 2ª demão (depois de seca), de modo a obter uma espessura média de 0,2 mm.

Estes esquemas podem depender da superfície e da absorção desta, bem como das condições de aplicação.

Diluyente de limpeza

Tratando-se de um produto aquoso, a limpeza dos equipamentos utilizados na sua aplicação será feita com água.

Condições de aplicação

Temperatura atmosférica	superior a 5°C e inferior a 35 °C
Humidade relativa	inferior a 90%
Temperatura do suporte	2 a 3 °C acima do ponto de orvalho

NOTA: Não é aconselhável realizar aplicações em superfícies demasiado quentes ou em horas de elevada exposição solar.

Estabilidade em armazém

2 anos, em embalagens de origem, bem fechadas em condições normais de temperatura e humidade, evitando exposições excessivas de frio e calor.

Formas de fornecimento

O **DIMULESTANQUE** é fornecido em embalagens plásticas de 1, 5 e 15 litros.

Higiene e segurança

Em caso de contato com os olhos, os primeiros socorros consistem em lavar abundantemente com água limpa.

Poderão ocorrer lesões graves se por qualquer motivo for ingerido.

Manter fora do alcance das crianças.

Não contaminar a água e o solo com os resíduos, nem proceder a sua eliminação no ambiente.

Para mais informações, recomenda-se a consulta da Ficha de dados e segurança do produto.

É aconselhável a verificação frequente das fichas técnicas dos produtos. A Ecopaint assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes das respetivas fichas técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Ecopaint, antes e depois da entrega dos produtos são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as técnicas de aplicação atuais, não podendo em caso algum responsabiliza-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a não conformidades com a nota de encomenda ou a defeitos de fabrico. A única obrigação que compete creditação já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou da reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.